

## Produkt-Information

1K-Acryl-Klarlack mit UV-Schutz. Als Überzugslack für Zweischicht-Lackierungen. Gute Wetterbeständigkeit und Benzinfestigkeit bei kurzer Einwirkzeit gegeben.  
Ergiebigkeit: 6 - 8 m<sup>2</sup> / l.

Farbton	farblos		
Mischungsverhältnis			
Härter			
Verdünnung			
Spritzviskosität 20° C	spritzfertig eingestellt		
Verarbeitung	Spritzdruck	Spritzdüse	Spritzgänge
Luft / Fließbecher	4 - 5 bar	1,5 mm	2 - 3
Airless / Airmix	120 - 150 bar	0,28 mm	2 - 3
Topfzeit			
Schichtstärke / Trockenfilm	30 - 40 µm		
Ablüftzeit	5 - 10 Min. zwischen den Spritzgängen		
Trocknung	überspritzbar	staubtrocken	griffest montagefest
Objekttemp. 20° C	30 - 40 Min.	4 h	24 h
Objekttemp. 60° C	10 - 15 Min.	30 - 60 Min.	nach Abkühlung
Besondere Hinweise	Dieses Produkt wird nicht als Überzugslack für wasserbasierende Basislacke empfohlen.		

### Hinweise:

Lagerung: Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 3 Jahre lagerfähig.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.