



# Mipa Premium-Klarlack Hochglanz Produkt-Information

D - 1/0211

Art.Nr.: 21501 0020

Mipa Premium-Klarlack Hochglanz ist ein besonders hochwertiger Klarlack mit optimalem Verlauf und sehr hohem Standvermögen. Dieser schnelltrocknende Klarlack überzeugt durch sein sehr hohes Volumen und sehr hohem Glanzgrad. Vergilbungsfreier Schutzüberzug mit ausgezeichnetem UV-Schutz. Beständig gegenüber allen Witterungseinflüssen, Kratz-, stoß- und schlagfest.



## Untergrund:

Basislacke und geeignete Attlackierungen.



## Vorbehandlung / Reinigung:

bei Attlackierungen Vorreinigung mit Mipa Silikonentferner

## Besondere Eigenschaften:

sehr gute Wetterbeständigkeit, sehr hohe Kratz-, Stoß- und Schlagfestigkeit, lichtecht, vergilbungsfrei  
hohe Oberflächenhärte bei gleichzeitig guter Elastizität, gute Haftung, guter Verlauf, sehr hoher Glanz

**Farbton /  
Glanzgrad:**

Farblos  
Hochglänzend

**Vorbereitung:**



Dose vor Gebrauch kräftig schütteln!

**Spritzgänge:**



Probessprühen - Spritzabstand ca. 20 - 30 cm  
2 - 3 Spritzgänge, Trockenschichtdicke 40 - 50 µm.

**Ablüfzeit:**



3 - 5 Min. zwischen den Spritzgängen

**Arbeitsende:**



Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen, dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.

**Trockenzeiten:**



**Trocknung:**

**Staubtrocken:** 20 - 30 Min  
**Griffest:** 2 - 3 h  
**Montagefest:** 24 h

**Verarbeitungs-  
Bedingungen:**

Ab +10°C. und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit

**Lagerung:**

Gut verschlossen in kühlen, trockenen Räumen 2 Jahre lagerfähig.

**VOC-  
Gesetzgebung:**

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l (2007)  
Dieses Produkt enthält maximal 710 g/l VOC

**Sicherheits-  
Ratschläge:**

siehe Sicherheitsdatenblatt

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.