

**Verwendungszweck**

Zweischicht-Basislack mit extremen Farbeffekten für die exklusive Lackierung von PKW und Motorrädern. Die Überlackierung mit Mipa 2K-HS-Klarlacken ergibt eine witterungsbeständige, hochglänzende Decklackierung.


Ergiebigkeit: 10,0 - 12,0 m<sup>2</sup>/l

**Verarbeitungshinweise**



**Farbton**

Phönix 0005, Aquarius 0007,  
 Andromeda 0008



**Mischungsverhältnis**

**Härter**

nach Gewicht Lack : Härter

nach Volumen Lack : Härter

--

--

--



**Härter**

für Ganzlackierungen

für Teillackierungen

--

--



**Topfzeit**

--



**Verdünnung**

50 % Mipa Verdünnung BC



**Spritzviskosität**

**Fließbecher**

Airmix/Airless

18 - 22 s 4 mm DIN

--



**Auftragsverfahren**

**Auftragsverfahren**

**Härter**

**Druck (bar)**

**Düse (mm)**

**Spritzgänge**

**Verdünnung**

Fließbecher  
 (Hochdrucktechnik)

--

2 - 2,5

1,2 - 1,3

2 - 3

50

HVLP  
 (Niederdrucktechnik)

--

2 - 2,2

1,2 - 1,3

2 - 3

50

HVLP /  
 Düseninnendruck


--

0,7

--

--

--



**Ablüßzeit**

2 - 5 min zwischen den Spritzgängen

**Trockenschichtdicke**

15 - 20 µm



**Trocknungszeit**

Objekttemp.	Staubtrocken	Griffest	Montagefest	Schleifbar	Überlackierbar
20 °C	–	–	–	–	10 - 15 min

**Hinweise**

**Lagerung:** im verschlossenen Originalgebinde mindestens 3 Jahre

**VOC-Gesetzgebung:** EU-Grenzwert für das Produkt Kategorie B/e 840 g/l  
Dieses Produkt enthält max. 779 g/l

**Verarbeitungsbedingungen:** Ab +10 °C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Für ausreichende Zu- und Abluft sorgen.

**Verarbeitungshinweise:** Nicht direkt auf thermoplastischen Altlackierungen anwendbar. Der Farbeffekt wird entscheidend von der Vorlackierung beeinflusst. Deshalb unbedingt Hinweis zur Vorlackierung beachten.

Vorlackierung:

Phönix, Aquarius, Andromeda: BC-T970 oder BC Super black